



ISOLTECO® RASATURA MONOCAP

JEDNOWARSTWOWA GŁADZ TYNKOWA

ISOLTECO® RASATURA MONOCAP Jednowarstwowa gładź tynkowa

OPIS PRODUKTU	Gotowa gładź tynkowa do aplikacji ręcznej lub maszynowej w kolorze szarym.
PAKOWANIE I SKŁADOWANIE	- Worki 25kg - 48 worków na palecie, ciężar palety 1.200 kg - Zaleca się zużycie produktu w terminie 6 miesięcy od daty produkcji. Składować na palecie, w suchym i przewiewnym miejscu.
SKŁAD	Wapno hydratyzowane, cement, wypełniacze i dodatki.
ZASTOSOWANIE	Paroprzepuszczalna gładź poziomująca, plastyczna w obróbce. Do stosowania na surowych nawierzchniach na bazie wapna i cementu, na tynkach ciepłochronnych (typu Isolteco® 150, Isolteco® 230, Isolteco® 300), tynkach renowacyjnych (typu Isolsan® 230) oraz na tynki osuszające typu Drymix. Aplikować przed nałożeniem warstwy wykańczającej typu fabry czy tynki dekoracyjne, zarówno na zewnątrz jak i we wnętrzach.
WYDAJNOŚĆ	Ok. 1,3 kg/m ² przy na każdy 1 mm grubości warstwy.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Aplikowana nawierzchnia powinna być sucha i nie zamrznięta, wolna od kurzu i zanieczyszczeń, niewodoodporna, bez wykwitów, stabilna i zbita. Ręczne przygotowanie mieszanki: powoli wsypać produkt do wody mieszając z użyciem mieszadła ręcznego na niskich obrotach, pozostawić na ok. 5 minut, następnie ponownie wymieszać.
APLIKACJA	Przygotowanie masy gruntującej: wymieszać w proporcjach ok. 5,5 - 6,5 l/worek. Aplikacja: używać metalowej szpachli wolnej od rdzy, przeciętnie nakładając warstwy co najmniej 4 mm grubości, można dodatkowo zatopić wzmacniającą siatkę z włókna szklanego. Minimalna grubość gładzi: 1 mm. Maksymalna grubość: gładzi 5 mm.
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> - Na nawierzchniach z tynków Isolteco® 150, Isolteco® 110 Light, Isolteco® 230, Isolteco® 300 i Isolsan® 230, nie stosować przed upływem przed upływem 7/10 dni od zakończenia aplikacji tynku, koniecznie po całkowitym związaniu struktury. - Na nawierzchniach z tynku Isolteco® 110 Light zalecana warstwa gładzi to 4 - 5 mm z obowiązkową aplikacją siatki natynkowej. - Na nawierzchniach z tynku Isolteco® 150, Isolteco® 230, Isolteco® 300 i Isolsan® 230 zalecana warstwa gładzi to 4 - 5 mm. - Nie stosować w temperaturach powietrza i nawierzchni poniżej +5 °C, oraz gdy zachodzi ryzyko wystąpienia przymrozków. - Nie mieszać z innymi produktami. - Po aplikacji gładź musi wyschnąć i związać się przez co najmniej 5 dni, zanim przystąpi się do nakładania warstwy wykończeniowej. - Warstwa wykończeniowa: sucha zaprawa typu Isolteco® Rasatura Monocap (ziarna 0,6 - 1,0mm), sylikatowe tynki dekoracyjne typu Ecap® STC, siloksanowe tynki dekoracyjne typu Ecap® SC.
KLASYFIKACJA	Gładź Isolteco® Rasatura Monocap, jako całkowicie niepalna, jest sklasyfikowana w klasie "A1" (96/603/CE i EN 13501-1).



Thermal Insulation & Chemicals Division



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Ph. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.com | info@edilteco.com

© Copyright EDILTECO S.p.A. - Wszelkie prawa zastrzeżone.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

PARAMETRY TECHNICZNE	Wielkość ziaren:	1 mm	-
	Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach):	> 2,5 N/mm ²	UNI EN 1015-11
		CS II	UNI EN 998-1
	Przyczepność:	≥ 0,5 N/mm ² - FP: A,B,C	UNI EN 1015-12
	Odporność na dyfuzję pary wodnej μ:	około 15	UNI EN 1015-19
	Podciąganie kapilarne wody:	W0	UNI EN 998-1
	Przewodność cieplna λ:	0,47 W/mK	UNI EN 1745
	Ciepło właściwe:	1000 J/kgK	UNI EN 1745
Odporność (zamrażanie/rozmrażanie):	NPD	UNI EN 1015-21	

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej mają wyłącznie charakter orientacyjny i nie mogą być uznawane za prawnie wiążące. Podane parametry techniczne oparte są na wynikach badaniach laboratoryjnych, w związku z czym ostateczne właściwości zastosowanych produktów w praktyce budowlanej mogą ulec znacznym zmianom, w zależności od panujących warunków meteorologicznych oraz od sposobu aplikacji produktu. Użytkownik ma zawsze obowiązek sprawdzić przydatność produktu do konkretnego zastosowania oraz ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za sam produkt i jego użytkowanie; obowiązkiem użytkownika jest również przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i norm oraz działanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Edilteco S.p.A. zastrzega prawo do modyfikowania zawartości niniejszej karty technicznej wedle własnego i niepodważalnego osądu oraz bez wcześniejszego informowania. Rozpowszechnienie niniejszej karty technicznej, za pośrednictwem jakiegokolwiek środka przekazu, zastępuje oraz anuluje ważność wcześniej opublikowanych kart technicznych.



Thermal Insulation & Chemicals Division

KT ISOLTECO® RASATURA MONOCAP . Rev 05/2019 . PL



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Ph. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.com | info@edilteco.com

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

© Copyright EDILTECO S.p.A. - Wszelkie prawa zastrzeżone.